

Dati tecnici:	Valori medi
•Densità kg/dm ³	1,65
•Res.a trazione N/mm ²	1,75
•Res. A compressione N/mm ²	6,30
•Valore di permeabilità all'acqua	ALTO

Quantità:

- Quantità per 1,00 mq di superficie da decorare**
- 1 conf da 1kg di Deko
- 50 kg di graniglia o ciottoli(2 sacchi da 25kg)

Dati tecnici di Applicazione:

- Tempo di applicazione 20/30 minuti a 20°C
- Temperatura della superficie >7°C e fino al max di 25°C
- a basse temperature:indurimento più lento
- ad alte temperature :indurimento più veloce
- La superficie può essere calpestata dopo 24 ore e lasciata libera al passaggio dopo 6 gg.

- Proteggere dopo la stesura per 24 ore dalla pioggia.

Istruzioni per l'Uso:

- Preparare la superficie da decorare con uno spessore di almeno 30mm rendendola piana e stabile.Le superfici adiacenti che non devono essere decorate ,devono essere protette.
- La resina **DEKO** deve essere applicata insieme alla graniglia e ai ciottoli completamente asciutti e puliti.
- Inserite nella vs betoniera 1 confezione da 1kg di **DEKO** per ogni 2 sacchi da 25 kg di graniglia o ciottoli,mescolate per 5 minuti .
- Versate il contenuto e spandete in modo uniforme sulla superficie da decorare,livellate con una spatola da muratore o attrezzo analogo.
- Al termine della posa ,la superficie decorata deve essere protetta dalla eventuale pioggia per 24 ore.La protezione non deve essere posta direttamente sulla superficie ,affinchè sia assicurata la circolazione d'aria.
- In caso di dubbio realizzare un piccolo campione di superficie.

LISTINO:

1 conf da 1 kg €cad.60,00(resa 1mq spess.30mm)